

FICHA TECNICA

PA405 - RESURFACER

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA.

PINTURAS SERRANO 2011, S.L.

Pol. Ind. El Salvador

Avda. Segunda Parcela 81

02630 La Roda (Albacete)

Telf. 967443657 TEL y fax 967441351

Nombre del preparado: **RESURFACER.**

Código: PA405

Uso del preparado: Preparación para superficies deportivas.

2. DEFINICIÓN.

Producto formulado a partir de resinas acrílicas en emulsión para su utilización en combinación con arenas silíceas calibradas, con el fin de sellar y dotar a las superficies a tratar de una textura uniforme, resistente y adherente, óptima para servir de enlace con las capas siguientes de terminación en sistemas de revestimientos multicapa.

3. CAMPOS DE APLICACIÓN.

Superficies asfálticas nuevas o viejas. Sistemas de resinas multicapa desgastados por el uso.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Las superficies para aplicar **RESURFACER**, deben estar limpias, secas, sin restos de materiales mal adheridos y con una temperatura superior a 10°C.

Sobre mezclas asfálticas muy densas o previamente selladas con **TOPSEAL**.

Reparar grietas y depresiones superiores a 3mm utilizando mortero con **PATCH BINDER**.

Imprimir con Patch Binder superficies asfálticas viejas sin revestir.

5. APLICACIÓN.

RESURFACER se mezcla en obra con las arenas silíceas calibradas utilizando una batidora adecuada hasta conseguir una mezcla homogénea. Las proporciones de mezcla del producto las arenas y el agua pueden variar ligeramente a gusto del cliente, en función del estado del soporte y de la temperatura de aplicación. Siendo la mezcla y el tamaño de las arenas más utilizado el siguiente:

RESURFACER	100 KG.
Arenas Silíceas (0,2- 0,4 mm.).....	150 KG.
Agua potable.....	60 – 65 Litros

La mezcla se instala con rastra de goma siguiendo la dirección más conveniente en cada caso. En el caso de aplicar más de una capa es aconsejable cruzar las manos, aplicando la capa siguiente una vez seca la capa anterior. Así mismo es aconsejable raspar y barrer todas las capas de cara a eliminar toda imperfección que pudiera haberse originado durante el extendido de la mezcla.

Evitar rellenar durante el extendido, depresiones de espesor superior a 3mm de cara a conseguir un acabado uniforme y así evitar la aparición de fisuras en forma de “piel de cocodrilo”, una vez seco el producto.

6. CARACTERISTICAS TECNICAS.

Naturaleza:	Dispersión acrílica.
Aspecto:	Semimate.
Color:	Negro.
Rendimiento:	0,280-0,300 Kg./m ² de producto puro sin diluir y de 0,38 – 0,40 Kg./m ² de arenas silíceas (0,2 – 0,4 mm) sobre superficies asfálticas muy densas o selladas con Topseal.
Secado:	30 min. a 1 hora (25° c), según viento y humedad reinante.
Curado:	15 días (secado total y máximas prestaciones).
Olor:	Débil olor característico.

7. PRECAUCIONES

Utilizar siempre agua potable limpia.

Aplicar únicamente sobre superficies sanas, limpias, secas y resistentes, debidamente preparadas.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C.

Almacenar el producto al abrigo de posibles heladas o a la exposición al sol.

El almacenamiento máximo recomendado es de 12 meses, desde su fabricación, en su envase original sin abrir.

Es conveniente para su conservación no añadir agua al material que no va a ser utilizado.

8. SEGURIDAD E HIGIENE

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con piel y ojos.

Conservar el producto en zonas secas, y a temperatura entre 5°C y 35°C.

No verter los residuos por el desagüe.

Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.

El responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

Para más información ver ficha de seguridad.

9. NOTAS

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos.

Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN ESPAÑA.

FABRICADO EN LA UE